

HOJA DE DATOS TECNICOS

CEMENTO REFRACTARIO	
CALIDAD	RS-1650SP
CLASIFICACIÓN PRE/R42	Cemento refractario de ligado químico. Clase A
MATERIA PRIMA BASE	Andalucita
TIPO DE FRAGUADO	Químico

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALORES
Temperatura máxima de empleo	°C	1650
Tamaño máximo de grano	mm	0.3
Cantidad necesaria para unir 1000 ladrillos 230*114*64	kg	180-210
Al ₂ O ₃	%	59-61
SiO ₂	%	33-35
Fe ₂ O ₃	%	0.5-0.7

Los valores reflejados en esta hoja corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.